

# ThermoSan Djupgrund

Hydrofoberende grundbehandling af mineralske overflader.

## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Hydrofoberende grundbehandling der anvendes ved systemmaling med ThermoSan og Capamur-Plus.
Egenskaber	Mineralske udendørs overflader. ■ Hydrofoberende
Emballage/emballagestørrelser	10 liter
Farver	Transparent
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Acrylhydrosol, siloxan
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	Til grundbehandling på kridtholdigt og stærkt sugende overflader for at opnå en jævnt sugende overflade før fortsat behandling med andre ThermoSan-produkter samt Capamur-Plus. Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. ThermoSan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.
Fortynding	Vand
Dækkæevne	4-7 m <sup>2</sup> /liter afhængigt af overfladens sugsevne. For at udregne det præcise forbrug anbefaler vi, at man maler et prøveareal.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales efter: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (Tørretid ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved anvendelse af rulle anbefaler vi en Microfiber valse (blåstribet)



## TEKNISK INFORMATION

Rengøring af værktøj

### Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:

Mundstykke: 0,013-0,017 tomme

Sprøjtetryk: 150-180 bar

Sprøjtevinkel: 50° Fortynding: Vand

Vand

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

### Teknisk information · udgave: januar 2022

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at aftegne egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på [www.caparol.dk](http://www.caparol.dk), om der findes nyere udgaver end denne.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Sweden · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.