

AmphiSilan Häftgrund

Specialgrundmaling der giver god vedhæftning til jævne og hårde mineralske overflader.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Specialgrunder der er fremstillet for at opnå god vedhæftning til jævne og hårde overflader til videre behandling med AmphiSilan-W NQG Facademaling.
Egenskaber	Mineralske udendørs overflader.
Emballage/emballagestørrelser	■ Meget god vedhæftning
Farver	10 liter
Opbevaring	Hvid
Tekniske data	Frostfrit
Bemærk	Bindemiddel: Acrylharpiksdispersion VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder < 1 g/l VOC. MAL-kode: 00-3 (1993)

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Velegnet til velforankrede overflader der tidligere er malet med f.eks. acrylatmaling, indfarvede cementfiberplader mm.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Før der males, skal der afrenses med facaderens, der skylles omhyggeligt af. Overflader med resterende glans matslibes.</p> <p>AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	5-7 m ² /liter Forbruget er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft.
Tørring/tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales efter: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (Tørretid ved +23°C, RF 50%)



Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:

Mundstykke: 0,021-0,026 tomme

Sprøjtetryk: 150-180 bar

Sprøjtevinkel: 50° Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.