

TEKNISK DATABLAD**da****Produkt navn:****Faxe Hvid Lud**

Type:	Hvid Lud på basis af planteolie, naturvoks, pigment og natriumhydroxyd.
Anvendelse:	Faxe Hvid Lud kan anvendes til alle, fortrinsvis lyse træsorter, men farvetonen vil afhænge af træsorten.
Egenskaber:	Faxe Hvid Lud standser træets naturlige gulningsproces og giver ubehandlet træ en lys, jævn, hvidskuret overflade med en synlig struktur.
Tørstof:	8 % vægt 8 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med Faxe Trærensers. 1. Produktet rystes/omrøres både før og under brug. 2. Lud påføres jævnt og uforyndet med pensel eller lammeuldssvaber i træets længderetning. Hvis der er overlapninger, skal disse udjævnes så længe træet er fugtigt. For en særlig intensiv virkning kan der ludes igen, efter træet er tørt.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	10 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Lammeuldssvaber	10 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Sprøjtning	10 sek. DIN-cup 4 mm	Vand

OBS! Ved valsepåføring anvendes Faxe Hvid Lud Thix, som er højere i viskositeten.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	5 timer 20 °C	20 - 25 gram / m ²
Forcørtørring	5 min. 40 °C	20 - 25 gram / m ²

Systembeskrivelse:

1x Faxe Hvid Lud

Herefter efterbehandles med 1 af flg. produkter:

Gulve: Faxe Træolie, Faxe Prestige Olie eller Business Oil.

Arbejdsborde, køkkenborde og møbler: Faxe Bordpladeolie.

Lettere trafikerede arealer: Faxe Gulvsæbe for at opnå en naturlig overflade.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/litr.**Lagring:** Ved temperaturer over 10° C.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Værktøj renses med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk