


EASY SAND

Hurtighærdende pulverpartelmasse til alle anvendelsesområder

Med SHEETROCK hurtighærdende pulverpartelmasse fra Knauf udføres gipspladespartling, fuldpartling og reparationer med minimal krympning. Færdigspartlede gipsplader på en dag.

- Én spartelmasse med mange anvendelsesområder
- Velegnet til montering af papirstimler
- Velegnet til montering af papirbeklædte metalhjørnelister
- Minimal krympning
- Velegnet til fyldninger på op til 10 cm
- Let at slibe
- Fås med forskellige hærdetider: 5, 20, 45 eller 90 min.



EASY SAND

Hurtighærdende pulverspartelmasse til alle anvendelsesområder

Beskrivelse

En avanceret, hurtighærdende pulverspartelmasse fra Knauf, som er tilpasset til alle typer spartling og reparation af skader i underlaget. Den gode vedhæftning og minimale krympning gør massen velegnet til opklæbning af gipsplader mod hinanden eller mod beton.

Fordele

- Én spartelmasse til al spartling
- God klæbeevne på papirstrimler og papirbeklædte hjørner
- Minimal krympning
- Giver en betydelig tidsbesparelse, når overfladerne kan spartles færdig på én dag og males eller tapseteres den efterfølgende dag
- Vælg hærdetid afhængig af arbejdets art
- Let at slibe

Forberedelse

Bland massen som beskrevet på pakken med 1 del vand til 2 dele pulver afhængig af den ønskede konsistens. Lad massen hvile i ca. 1 minut; efter en kort omrøring er massen klar til brug.

Påføring

Anvendes som konventionel spartelmasse. Ved spartling af gipsplader fyldes spartelsamlingen med spartelmasse (uden at overfylde), og papirstrimlen lægges i og trykkes fast. Lad spartelmasse hærde (se det omtrentlige antal minutter på emballagen). Spartl derefter det nødvendige antal gange med enten Easy sand eller en færdigblandet Sheetrock spartelmasse, til spartelsamlingen er fyldt. Samme arbejdsgang gælder for montering af papirbeklædte metallister. Slib med fint slibepapir, kornstørrelse 120 eller finere. Fjern støv fra overfladen før maling eller tapetsering. Følg leverandørens anvisninger vedrørende det materiale, der anvendes som overflade.

Produktdata

| | |
|------------------------|--|
| Materiale: | Gipsbaseret sammensætning |
| Typer: | Manuel påføring |
| Frostfølsomhed: | Ingen i ublandet sæk eller efter hærkning |
| Blanding: | Med vand: Ca. 0,56-0,69 l vand pr. kg pulver eller 4,6-5,6 l vand pr. 8,1 kg sæk. Hærkningen kan ikke forsinkes ved at tilsætte mere vand, efter at spartelmassen er taget i brug. |
| Dækning: | Ved spartling af gipspladesamlinger 90 cm. Cirka 0,5 l/m ² . Ved fuldspartling, lagtykkelse 1 mm, 1 l/m ² . |
| Opbevaring: | Kan opbevares i op til 12 måneder under gode opbevaringsforhold. Opbevares på et tørt sted ved rumtemperatur. Kontroller regelmæssigt produktets datomærkning. |
| Pakkestørrelse: | 20-45-90 minutter 8,1 kg sæk. 5 min. 1,8 kg sæk |
| Hærdetid: | Se emballagen, ca. 5, 20, 45 eller 90 minutter. |
| Tørretid: | Afhængig af temperatur og luftfugtighed. |
| Temperatur: | Min. 8 grader (inden døre ved gipspladespartling) |
| Farve: | Hvidbeige |
| Densitet: | 641 g/l ublandet |