

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Transparent olie

20-08-2009

## 550 B3 Træbeskyttelse

### Beskrivelse:

Dybdevirkende transparent alkydtræbeskyttelse til ru og høvlet træ. Såvel til ubehandlet, vakuumbehandlet eller tidligere behandlet træ. Tilsat midler mod mug og skimmel.

### Behandling:

Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt samt have en vis sugsevne. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen. Knaster og harpiks skræbes og aftørres med cellulosefortynder. Slibning og afbørstning anbefales. Til nyt og ældet træ, der ikke er imprægneret, benyttes grunder mod råd og svamp.. På høvlet træ bør overskud aftørres med en klud efter 10-20 min. for at give et ensartet resultat. Brug af B3 Træbeskyttelse 550 uden pigment kan ikke anbefales. Da produktet er tilsat midler mod fugt og skimmel bør dette produkt kun anvendes til udendørs træværk.

### Bemærk:

Sikkerhedsoplysninger:

Dette produkt er klassificeret sundhedsskadeligt. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Der kan evt. anvendes engangshandsker af PVA, såfremt handskerne skiftes straks efter, de er forurenede. Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A. Opbevares utilgængeligt for børn. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Må ikke tømmes i kloak afløb.

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Alkydolie

**Fortynding:** Ingen

**MBK-Type:** Træbeskyttelse, laserende

**Rækkeevne:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/ltr afhængig af træets sugsevne.

**Glans:**

**Tørretid:** Ca. 8 timer ved 20° C. Kan efterbehandles efter ca. 24 timer.

**Vol. tørstof:** Ca. 31%

**Mal-Kode:** 2-1 (1993)

**Kulør:** Stamfarver og efter farvekort

**Værktøj:** Pensel eller dypning.

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.