

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Halvdækkende Olie

20-08-2009

555 B3 Træbeskyttelse Halvdækkende

Beskrivelse:

Halvdækkende thixotrop træbeskyttelse til fyldig, vandafvisende overfladebehandling af grundet træværk.

Tilsat midler mod mug og skimmel.

Behandling:

Træet skal rent, tørt og bæredygtigt samt udvise en vis sugsevne. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen. Knaster og harpiks skræbes og aftørres med cellulosefortynder. Slibning og afbørstning anbefales. Til nyt og ældet træ, der ikke er imprægneret, benyttes grunder mod råd og svamp. Tidligere behandlet træ slibes til ensartet ruhed. Sugende områder grundes med B3 Grundingsolie 150. Der slutstryges med 1-2 gange B3 Træbeskyttelse Halvdækkende 555.

Da produktet er tilsat midler mod mug og skimmel bør det kun anvendes til udendørs træværk.

Bemærk:

Fugtindholdet i vinduer skal være 12+/-3%, i fritstående træværk og ventileret udvendig beklædning max 20% og i indvendigt træværk 9+/-3%. Klude fugtet med B3 555 kan være selvantændende.

Miljøoplysninger:

Dette produkt er klassificeret sundhedsskadeligt. Ved indtagelse; Kontakt omgående læge og vis denne berholder eller etiket. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A. Brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn.

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkydolie

Fortynding: Ingen

MBK-Type: Træbeskyttelse, halvdækkende

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr afhængig af træets sugsevne.

Glans: Ca. 25, halvmat

Tørretid: 8 timer ved 20° C. Kan genbehandles efter ca. 1 døgn.

Vol. tørstof: Ca. 31%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: Sort, Umbra, Svenskrød, Teak, Nød, Mahogni, B&J Toneservice

Værktøj: Pensel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%