

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Heldækkende Olie

20-08-2009

560 B3 Træbeskyttelse Heldækkende

Beskrivelse:

Heldækkende terpentinfortyndbar træbeskyttelse med indhold af linolie. Anvendes til ubehandlet grundet træ, eller træ der tidligere er behandlet med alkydolie eller terpentinfortyndbare træbeskyttelser, hvor der ønskes farveskift. Tilsat midler mod mug og skimmel.

Behandling:

Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt samt have en vis sugsevne. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen. Knaster og harpiks skræbes og aftørres med cellulosefortynder. Slibning og afbørstning anbefales. Til nyt og ældet træ, der ikke er imprægneret, benyttes en grunder tilsat midler mod råd og svamp og eventuelt B3 Grundingsolie 150, hvor der er indtagning. Tidligere behandlet træ slibes til ensartet ruhed. Sugende områder grundes med B3 Grundingsolie 150. Der slutstryges med 2-3 gange B3 Træbeskyttelse Heldækkende 560. Da produktet er tilsat midler mod mug og skimmel bør det kun anvendes til udendørs træværk.

Bemærk:

Fugtindholdet i vinduer skal være 12+/-3%. I fritstående træværk og ventileret udvendig beklædning max. 20% og i indvendigt træværk 9+/-3%.

Produktets kemiske sammensætning kan medføre glans- og farvereduktion, specielt i kraftige toninger.

Miljøoplysninger:

Dette produkt er klassificeret sundhedsskadeligt. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Der kan evt. anvendes engangshandsker af PVA, såfremt handskerne skiftes straks efter de er forurenede. Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedræt sværn med filter A. Brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn.

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkyd, Soja/Linolie

Fortynding: Min. terpentin. Skal normalt ikke fortyndes

MBK-Type: Træbeskyttelse, dækkende

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Glans: Ca. 25, halvmat

Tørretid: 6-8 timer ved 20° C. Kan genbehandles efter 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 50%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: Hvid, Vogngrøn, Svenskrød, Sort og B&J Toneservice

Værktøj: Pensel eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%