

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Alkyd

20-08-2009

618 Pari-Dan, Glans 50

Beskrivelse:

Halvblank alkydemaille til stabilt træ og metal, hvor der kræves en robust overflade, der tåler rengøring.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ grundes med B3 Grundingsolie 150 eller Oliegrund 723 fortyndet med ca. 20% vand. Efter evt. spartling mellemstryges med Oliegrund 723 eller Super Alkyd mellemmaling 870 og færdigmales med 618. Tidligere malede flader klargøres med evt. spartling, pletning og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og metal kræver rusthindrende grundmaling.

Bemærk:

Ved et genbehandlingsinterval på mere end 5 døgn, skal der mellemslibes for at sikre vedhæftning. Fugtindhold i udvendigt træværk max. 20%. Ved rullepåføring anbefales efterfølgende forslætning med pensel.

Tilsat midler mod mug og skimmel.

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkyd

Fortynding: Min. terpentin

MBK-Type: Alkydemalje

Rækkeevne: 8 m²/litr

Glans: Ca. 50 halvblank

Tørretid: Ca. 8 timer ved 20° C. RF.: 60%.
Overmalbar efter ca. 18 timer

Vol. tørstof: Ca. 46%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%