

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Træ og Metal

29-09-2008

670 Pari-Dan, Glans 80

Beskrivelse:

Blank og stærk alkydemalje til træ og metal, hvor der kræves en vejrbestandig og robust overflade, der tåler rengøring.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ grundes med B3 Grundingsolie 150 eller Oliegrund 723 fortyndet med ca. 20% vand. Spartles og mellemstryges med Oliegrund 723 supergrund 726 eller Super Alkyd mellemmalning 870 og færdigmales med Pari-Dan 670. Tidligere malede flader klargøres med evt. spartling, pletning og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern kræver rusthindrende maling.

Bemærk:

Ved et genbehandlingsinterval på mere end 5 døgn, skal der mellemslibes for at sikre vedhæftning. Fugtindhold i udvendigt træværk max. 20%.

Ved rullepåføring anbefales efterfølgende forslætning med pensel.

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkyd

Fortynding: Min. terpentin

MBK-Type: Alkydemalje

Rækkeevne: 8 m²/litr

Glans: 80, blank

Tørretid: Ca. 6 timer ved 20° C. RF.: 60%.
Overmalbar efter ca. 18 timer.

Vol. tørstof: Ca. 47%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.