

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Alkyd vandig

30-01-2008

## 687 Danalin Alkydemaille Vandig

### Beskrivelse:

Blank alkydemaille der fremstår med en hård, glat og rengøringsvenlig overflade. Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis paneler, vinduer og døre

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Nyt træ grundes med Alkyd Primer vandig 723, fortyndet 20% med vand. For bedste resultat anbefales fuldspartling med 725 Acrylspartel. Efter mellemstrygning med Acryl mellemmalning 726, færdigmales med 687. Det anbefales at mattere mellem hver behandling.

Tidligere malede flader klargøres. Slibes, evt. spartles, pletmales og mellemstryges inden færdigmaling. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

### Bemærk:

Fugtindholdet i indendørs træværk 9+/-3%. Optimale arbejdssegenskaber ved 20 C og 65 RF. Bør ikke anvendes på varme flader.

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Alkydemaille, blank

**Fortynding:** Vand

**MBK-Type:** Alkydmaling, vandig

**Rækkeevne:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/litr.

**Glans:** Ca. 90, blank

**Tørretid:** Ca. 3 timer, håndteringstør og overmalbar: ca. 12 timer (+20°C, RF:

**Vol. tørstof:**

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** B&J Toneservice

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-80%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.