

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Grunding

29-09-2008

705 Forseglers

Beskrivelse:

Forsegler 705 har en fortræffelig spærrende virkning over for kritiske underlag med vandskjolder og store forekomster af nikotin. Har i de fleste tilfælde en fin barrierevirkning overfor lugtgener efter brandskader og lignende. Fremstår efter endt optørring med en blank transparent hvid overflade.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Porøs og sugende mineralisk underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Træ grundes medoliegrund Vandig 723 fortyndet med 10% vand, hvorefter skjolder og gennemslag påføres en gang Forsegler 705, inden færdigbehandling med det ønskede produkt.

Bemærk:

Stor lagtykkelse kan give anledning til krakeleringer ved efterfølgende overmaling med højpigmenterede malinger.

Tapetsering direkte på 705 er ikke muligt. Der anbefales at male med acrylplastmaling min. glans 6 inden tapetsering.

Som følge af eftergulning på 705 bør den altid overmales 2 gange.

Teknisk data:

Bindemiddel: Vinylacrylat copolymer

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Acrylplastmellemmaling, spærrende

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Glans: Halvblank

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20° C. RF.: 60%. Kan overmales efter ca. 6 timer.

Vol. tørstof: Ca. 45%

Mal-Kode: 00-3 (1993)

Kulør: Transparent hvid, må ikke tones

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.