

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Facade og tag

28-04-2010

## 715 Taggrunder Vandig

### Beskrivelse:

Vandig alkydgrunder til blanding med Tagmaling 756 i forholdet 1:1 til første påføring på gamle ubehandlede eternit tage, for at sikre en god forankring til efterfølgende behandling med ufortyndet Tagmaling 756.

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen. Taggrunder Vandig 715 blandes med Tagmaling 756 1-1.

### Bemærk:

Asbestholdige tagplader skal afrensnes af et autoriseret firma. Grundning bør altid foretages med pensel. Ikke alkaliresistent, hvorfor systemet kun anbefales til gamle plader. Da produktet er tilsat midler mod mug og skimmel bør det kun anvendes udendørs.

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Behandlet linolie tilsat midler mod mug og skimmel. **Fortynding:** Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

**MBK-Type:** Alkydgrunder, vandig

**Rækkeevne:** 5-10 m<sup>2</sup>/litr.

**Glans:** Må ikke stå blank efter tørring

**Tørretid:** Mellem 2-4 timer. Overmalbar efter 7-8 timer (+20° C. RF 60%)

**Vol. tørstof:** Ca. 22%

**Mal-Kode:** 1-3 (1993)

**Kulør:** Farveløs

**Værktøj:** Pensel

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.