

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Grunding

29-09-2008

720 S-Grunder Vandig

Beskrivelse:

Fyldig og thixotropisk grund- og mellemmalning til indendørs brug inden færdigmaling med S-Emaille 788. Anvendes ligeledes under Vandig Pari-Dan 786/787, der færdigmales med min. 2 gange. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er thermoplastisk.

Behandling:

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen.

Nyt træ og smittende bund grundes evt. med Oliegrund 723 fortyndet med 10-20% vand. Efter mellemmalning med S-Grunder Vandig 720 færdigmales med S-Emaille 788. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen, klargøres med slibning, evt. spartling og mellemstryges med S-Grunder Vandig 720, inden færdigmaling med S-Emaille 788.

Bemærk:

Fyldig påføring anbefales.

Ved slibning bør der anvendes fint sandpapir fx. korn 240.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast.

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Acrylplastmellemmalning

Rækkeevne: 5-6 m²/ltr.

Glans: Ca. 2, helmat

Tørretid: Ca. 2 timer(+20° C TF 60%)
Overmalbar efter 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 47%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid, kan tones i mellemmalingskulører

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.