

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Grundning

12-01-2005

721 Filt- og Vævfylde

Beskrivelse:

Fyldig helmat vævfylde, der anvendes som første behandling på glasvæv og glasfilt. Anvendes ligeledes på beton og puds, hvor der ønskes en sekundær behandling ved én gang påføring. Særligt fyldige egenskaber uden at sløre evt. struktur i underlaget.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Påføres i rigelig lagtykkelse for at undgå skjoldning af den afsluttende behandling. Behandlingen skal være gennemført, inden slutbehandling, for at undgå skjoldning.

Bemærk:

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylstyren copolymer

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke.

MBK-Type: Plastvævfylde

Rækkeevne: Ca. 4 m²/litr.

Glans: Ca. 2, helmat

Tørretid: 3-4 timer (+20° C RF 60%)
Overmalbar efter 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 38%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Pensel, rulle eller airless.

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.