

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Grunding

13-01-2005

## 726 Supergrund Acrylmellemmaling

### Beskrivelse:

Acrylmellemmaling med gode arbejdssegenskaber og fin sammenflydning. Anvendes indendørs som mellemmaling i plast- og alkydsystemer. Hæfter fortrinligt på de fleste underlag såsom pvc, melamin, glansfulde alkydmalinger samt de fleste typer MDF plader. Ved slutbehandling med mørke kulører bør mellemmalings toner ind herefter.

### Behandling:

Nyt træ og smittende underlag grundes med Oliegrund 723, evt. fortyndet med 10-20% vand. Efter mellemmaling med Supergrund 726 kan der færdigmales med Acryl eller Alkydemaille. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, klargøres med slibning, evt. spartling med Acryl Spartel 725 og mellemstryges med Supergrund 726 inden færdigmaling.

### Bemærk:

Bør tones med færdigmaling ved kraftigt tonede produkter

### Teknisk data:

<b>Bindemiddel:</b> Acrylplast	<b>Fortynding:</b> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
<b>MBK-Type:</b> Acrylplastmellemmaling	<b>Rækkeevne:</b> 8-10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Glans:</b> Ca. 3, helmat	<b>Tørretid:</b> Ca. 2 timer, overmalbar efter ca. 8 timer (+20°C, RF: 60%)
<b>Vol. tørstof:</b> Ca. 40%	<b>Mal-Kode:</b> 00-1 (1993)
<b>Kulør:</b> Hvid, kan tones i mellemmalingskulører	
<b>Værktøj:</b> Pensel, rulle eller sprøjte	
<b>Påføring:</b> +10° C til +25° C. RF: 40-75%	

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.