

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Plast-alkyd

13-01-2005

754 Cover-It Vandig

Beskrivelse:

Halvblank plastalkydvinduesmaling med minimal klæbningstendens.
Tilsat midler mod mug og skimmel.

Behandling:

Træet skal være tørt, rent samt fri for løst træ og smuds. Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak.

Ved begroning forbehandles med Micronil 126. Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723. Tidligere malet, afsmittende bund behandles ligeledes med Oliegrund 723. Afsluttende behandling med 2-3 lag Cover-It 754 afhængig af ønsket lagtykkelse.

Bemærk:

Fugtindhold i vinduer skal være 12 +/-3% . I fritstående og ventileret udendørs beklædning max. 20% og ved indendørs træværk 9 +/-3%. Luftfugtighed skal være 40-80% RF. Undgå brug af PVC tætningslister, benyt i stedet EPDM. Det anbefales at sætte vinduet på hasp det første døgn.

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkydemulsion acryldispersion.

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Plast-alkydmalning

Rækkeevne: Ca. 8 m²/litr.

Glans: Ca. 30 halvblank

Tørretid: Ca. 3 timer. Overmalbar når den er tør
(+20° C. RF.: 60%)

Vol. tørstof: Ca. 37%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: B&J Toneservice

Værktøj: Pensel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-80%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.