

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Heldækkende vandig

29-09-2008

## 755 B3 Træbeskyttelse Vandig

### Beskrivelse:

Vandfortyndbar let thixotrop dækkende træbeskyttelse til overfladebehandling af træværk. Velegnet, hvor der ønskes farveskift uden at træstrukturen sløres. Tilsat midler mod mug og

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for løst træ og smuds.

Træfugt max 12%, temperaturen over 10° C og luftfugtigheden under 80 %.

Blanke overflader matslibes. Begroning behandles med Micronil 126 . Knaster og harpiks kan skrubes og aftørres med cellulosefortynder og behandles eventuelt med knastelak. Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp.

### Bemærk:

Fugtindholdet i vinduer skal være 12+/-3%. I fritstående træværk og ventileret udendørs beklædning max. 20% og ved indvendigt træværk 9+/-3%.

### Miljøoplysninger:

Inderholder cobaltforbindelser og 4,5 dichlor-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå kontakt med huden. Brug beskyttelsehandsker af nitrilgummi. Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn.

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Alkydemulsion acryldispersion

**Fortynding:** Vand max. 10 %

**MBK-Type:** Plastalkydræbeskyttelse

**Rækkeevne:** 5-10 m<sup>2</sup>/litr.

**Glans:** Ca. 25, halvmat

**Tørretid:** ca. 5 timer. Overmalbar efter ca. 1 døgn (+20° C. RF.: 60%)

**Vol. tørstof:** Ca. 35%

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** Hvid, samt stamfarver, B&J Toneservice

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

skimmel.