

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Tagmaling

28-04-2010

**756 Tagmaling**

---

### Beskrivelse:

Halvmat vandfortyndbar acryl tagmaling til vedligeholdelse af ubehandlede og indfarvede cementfiberplader. Bør ikke anvendes på nye plader uden forudgående grunding med Acrylgrunder Mikrodispers 716.

Tilsat midler mod mug og skimmel.

---

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroning behandles med tagrens 115 efter brugsanvisningen. Når taget er tørt påføres 756 iblandet Taggrunder Vandig 715 i forholdet 1:1, hvorefter der påføres 1-2 gange Tagmaling ufortyndet 756.

---

### Bemærk:

Afrensning af asbestholdige tagplader skal foretages af et autoriseret firma.

Ved iblanding af Taggrunder 715 forlænges tørretiden væsentligt.

Optimal grunding opnåes ved penselpåføring.

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Acryl

**Fortynding:** Se anvendelse

**MBK-Type:** Acrylmaling, vandig

**Rækkeevne:** 5-10 m<sup>2</sup>/litr.

**Glans:** Ca. 20, halvmat

**Tørretid:** Ca. 2-4 timer (+20°C, RF: 60%)  
Overmalbar når den er gennemtør

**Vol. tørstof:** Ca. 33%

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** Sort, rødbrun, mokka, tegl, blå skiffer

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-80%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.