

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Acrylplastmaling

09-06-2009

**774 Satin**

---

### Beskrivelse:

Halvmat acrylmaling af meget høj kvalitet. Anvendes til facader af beton, cementfiber, puds m.m. Er velegnet til tagmaling som alternativ til Tagmaling 756. Kan ligeledes anvendes på træ og metal, der er forsvarligt grundet.

Tilsat midler mod mug og skimmel.

---

### Behandling:

Væg og facade:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og evt. let afsmittende underlag grundes med Mikrodispers 716.

Småreparationer på facader foretages med Cementbunden Spartelmasse eller Facadespartel 714.

### Træværk

Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak. Ved begroning forbehandles med Micronil 126.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange Satin 774. Tidligere malet, afsmittende bund behandles ligeledes med Oliegrund 723.

Jern kræver rusthindrende maling, efterfulgt af 2-3 gange Satin 774.

---

### Bemærk:

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Acrylplast

**Fortynding:** Vand

**MBK-Type:** Acrylplastmaling

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.

**Glans:** Ca. 25, halvmat

**Tørretid:** Ca. 2 timer (+20° C RF.: 60%)  
Overmalbar efter 12 timer.

**Vol. tørstof:** Ca. 36%

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** Hvid, Br. Hvid

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.