

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Indeacryl

09-06-2009

775 Grafital Vandig

Beskrivelse:

Halvmat acrylplastmaling der fremstår med en rustik, metalliserende og resistent overflade. Kan anvendes ude og inde. Anvendes primært til træ og metal, men også velegnet som dekorationsmaling på eks. vægge.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og evt. let smittende underlag grundes med Mikrodispers 716 eller Vandig Alkyd Grunder 710 afhængig af underlagets alkalitet.

Jern og metal kræver rusthindrende maling.

Nyt og afrenset udendørs træ grundes med B3 Grundingsolie 150 og mellemstryges med Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange Grafital 775.

Ved rullepåføring bør man være meget omhyggelig og afsluttende altid rulle samme vej. Bedste resultat opnåes ved at sprøjte malingen på.

Bemærk:

Svagt overtryk kan opstå på grund af produktets aluminiumsindhold. Bør ikke blandes med andre produkter. Må ikke blandes med syre.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastmaling

Rækkeevne: Ca. 8 m²/litr.

Glans: Halvmat, metallisk.

Tørretid: Ca. 3 timer (+20°C, RF: 60%)

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Sølv 208, Specialtoninger

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.