

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Acrylplastmaling

20-08-2009

777 Velvet

Beskrivelse:

Mat acrylmaling af meget høj kvalitet. Kan bruges til facader af beton, cementfiber, puds m.m. Kan ligledes anvendes på træ og metal, som er forsvarligt grundbehandlet. 777 Velvet har en vis karbonatiseringsbremsende effekt. Tilsat midler mod mug og skimmel.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og evt. let afsmittende underlag grundes med Mikrodispers 716 eller Vandig Alkyd Grunder 710 afhængig af underlagets alkalitet.

Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak. Ved begroning forbehandles med Micronil 126.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange Velvet 777. Tidligere malet, afsmittende bund behandles ligeledes med Oliegrund 723.

Jern kræver rusthindrende maling, efterfulgt af 2-3 gange Velvet 777.

Småreparationer på facader foretages med Cementbunden Spartelmasse eller Facadespartel 714.

Bemærk:

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastfacademaling

Rækkeevne: 8-10 m²/litr.

Glans: Ca. 10 mat.

Tørretid: Ca. 2 timer. (+20° C. RF.: 60%)
Overmalbar efter 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 38%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid, br. hvid samt B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%