

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Træ og Metal

29-09-2008

784 Pari-Dan, Glans 30 Vandig

Beskrivelse:

Halvblank acrylemaille med god sammenflydning der fremstår med hård, glat og rengørlig overflade. Anvendes indendørs til træ og jern på f.eks. karme, paneler, vinduer og døre.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ grundes med Oliegrund 723, fortyndet med 15-20% vand. Denne blanding benyttes også på evt. spartling. Mellemstrygning foretages med Supergrund 726 eller Oliegrund 723, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med Pari-Dan Vandig 784.

Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern kræver rusthindrende maling.

Bemærk:

Fugtindholdet i vinduer skal være 12+/- 3% og i indvendigt træværk 9+/- 3%. Optimale arbejdssegenskaber ved 20° C og 65% RF.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastemalje

Rækkeevne: Ca. 8-10 m²/litr.

Glans: Ca. 30 halvblank

Tørretid: Ca. 3 timer. Overmalbar efter ca. 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid, Br. Hvid

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.