

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Indeacryl

09-06-2009

786 Pari-Dan, Glans 50 Vandig

Beskrivelse:

Halvblank acrylemaille med godsammenflydning, der fremstår med en hård, glat og vaskbar overflade. Anvendes indedørs til træ og jern på f.eks. karme, paneler, vinduer og døre.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ grundes med Oliegrund 723, fortyndet med 15-20% vand. Denne blanding benyttes også på evt. spartling. Mellemstrygning foretages med Supergrund 726 eller Oliegrund 723, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med Pari-Dan Vandig 786.

Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern kræver rusthindrende maling.

Bemærk:

Fugtindholdet i indendørs træværk 9+/-3%. Optimale arbejdssegenskaber ved 20 C og 65 RF. Bør ikke anvendes på varme flader.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastemalje

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr.

Glans: Ca. 50 Halvblank

Tørretid: Ca. 3 timer, overmalbar efter ca. 12 timer

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid, br. hvid samt B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.