

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Træ og metal

22-10-2010

870 Supergrund Alkydmellemmaling

Beskrivelse:

Mellemmaling til indendørs brug som giver god bund for afsluttende emailer og spærrer for vandopløselige farvestoffer.

Behandling:

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt træ grundes med B3 Grundingsolie 130 efterfulgt af 1-2 gange strygning med Alkydmellemmaling 870, slibes og færdigmales.

Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, slibes, plettes og mellemstryges. Jern må være forsvarligt behandlet med rusthindrende grundmaling.

I alkydsystemer kan der evt. ved anden strygning iblandes noget af emailen for at øge mellemmalingsens tæthed, dog skal det bemærkes at slibebærheden bliver lettere forringet.

Bemærk:

Bør tones med færdigmaling ved kraftigt tonede produkter

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkyd

Fortynding: Min. terpentin

MBK-Type: Alkydmellemmaling

Rækkeevne: Ca. 8 m²/litr.

Glans: Ca. 3, helmat

Tørretid: 4-6 timer (+20° C RF.: 60%)

Vol. tørstof: Ca. 48%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Pensel, evt. sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.