



Facademaling



Beck & Jørgensen

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



Facademaling

GODE RÅD

Efter at have vurderet facaden og eventuelle tidligere behandlinger, samt efter at have valgt en passende nybehandling, vil der altid være nogle generelle forhold, der skal tages i betragtning, før facaden males:

Fugt

Ved de fleste renoveringer er det fugt, som giver størst problemer. Fugt optræder i mange varianter. En af de hyppigste er grundfugt, som ofte ses i ældre byggeri, hvor undergrunden er fugtig, og hvor der ikke er en membran i soklen. Grundfugt kan især give problemer, hvis der anvendes en forholdsvis tæt behandling. Dårlige og utætte tagrender og nedløbsrør kan medføre misfarvninger, og i værste fald afskalninger. Det er altid en fordel, hvis man løbende foretager fugtmålinger.

Afrensning

Afrens altid til ren og bæredygtig bund. Dette gælder også, når ældre facader skal sækkeskures. For at undgå afskalninger, er det vigtigt, at alle usammenhængende materialer er fjernet.

Grønne belægninger

Begroninger bør behandles med Micronil 126, inden malebehandling påbegyndes.

Hulmursisolering

Isolering af især gamle huse kan volde problemer, idet fugt og kuldebilancen ændres i muren. Produktspecifikationer med uddybende oplysninger kan hentes på www.bj.dk, eller rekvireres i nærmeste kundecenter.



Ovenstående er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på www.bj.dk eller i nærmeste kundecenter.

Beck & Jørgensen

Produkt	Anvendelse	Beskrivelse	Bindemiddel	Glans	Farve	Mal-kode
Strygepuds Grov 771	Beton, puds og tidligere plastmalede overflader.	Grov strukturmaling til facader af beton, puds og o.l. Bedste resultat opnås ved overmaling med 461 eller 777.	Acryl	Helmat Grov struktur	Hvid Lyse toninger	00-1
Strygepuds Medium 772	Beton, puds og tidligere plastmalede overflader. Kan overmales med de fleste acrylplast-malinger, dog ikke silikat, og kan ligesledes fremstå uden efterbehandling.	Den traditionelle strygepuds til facader af beton, puds og lignende, hvor der ønskes en overflade med lettere struktur.	Acryl	Helmat Middel struktur	Hvid Lyse toninger	00-1
Emulsion 757	Kalk og tidligere malede overflader.	Økonomisk behandling til fx gamle velfrensede kalkfacader, hvor der ønskes længere vedligeholdelsesintervaller. Ikke egnet til alkaliske overflader.	Olieemulsion/ Plastdispersion	Helmat	Hvid	00-1
Satin 774	Beton, puds, og tidligere plastmalede overflader.	Maling til områder som skal tåle megen rengøring og/eller slidtage.	Acryl	Halvmat, 25	Hvid, br. hvid, sort Tonestystem	00-1
Velvet 777	Beton, puds og tidligere plastmalede overflader.	Til facader hvor det kræves, at overfladen er både stærk, robust og rengøringsvenlig.	Acryl	Mat, 10	Sort Tonestystem	00-1
Facademaling 461	Beton, puds og tidligere plastmalede overflader.	Malingen fremstår med en let kornet, og vejrbestandig overflade.	Acryl	Mat	Hvid Tonestystem	00-1
AmphiSilan NQG Facademaling 485	Til maling af velforankrede, tidligere malede facader og konstruktioner af beton, letbeton, velbundet puds, fibercementplader m.m	Unik selvrensende facademaling baseret på ny bindemiddelteknologi. Caparol Clean Concept giver en vandafvisende overflade med meget stor diffusionsåbenhed, hvilket giver tørre facader.	Silikonharpiks-emulsion	Helmat	Hvid Fabrikstoninger	00-3
Sylitol Facademaling 473	Anvendes på mineraliske overflader som puds, beton, cementfiberplader samt overflader, hvor der tidligere er malet med kalk, KC-maling eller silikatmaling.	Sylitol Facademaling er en silikatmaling med kalivandglas som bindemiddel. Indeholder max 5 % organiske stabilisatorer som gør, at malingen kan leveres klar til brug.	Kalivandglas, dispersion	Helmat	Hvid Fabrikstoninger	1-3