



## Vinduesmaling

Beck & Jørgensen A/S  
Rosenkærret 25-29  
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311  
Fax +45 3953 0340  
e-mail bj@bj.dk  
Web www.bj.dk



MILJØLEDELSYSTEM OG  
ARBEJDSMLJØLEDELSYSTEM  
DS/EN ISO 14001  
DS/OHSAS 18001



**Beck & Jørgensen**

# Vinduesmaling

## GODE RÅD

Ud over en omhyggelig overfladebehandling er det naturligvis afgørende, at vinduets konstruktion er udført under hensyntagen til vejrligets påvirkning. Selv meget små revner og skader i overfladebehandlingen kan medvirke til opfugtning af træet. Da det optimale er at forebygge, anbefaler vi årlige gennemgange og reparationer. Husk også at behandle de flader, som umiddelbart ikke er synlige.

Glasbånd skal være tætluttende og som minimum ligge i niveau med glaslisterne. Hvis de ikke gør det, virker de som vandfælder, som opfugter træet med afskalning og nedbrydning til følge.

Vi anbefaler, at man under arbejdet løbende kontrollerer, at lagtykkelsen er som den skal være, typisk min. 60 µm. Træ som én gang har været kraftigt opfugtet, eksempelvis som følge af træ og nedbrudt overfladebehandling, vil efterfølgende have tendens til at opfugte mere end ellers. Vi anbefaler derfor fornuftige genbehandlingsintervaller.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af en gang Oliegrund 723. Tidligere malet og afsmittende bund behandles også med Oliegrund 723 eller tyndet 875.

Som slutstrygning kan man vælge mellem 3 typer.

875 traditionel alkydoliemaling

754 vandbaseret plastalkyd, som er det mest anvendte produkt

854 nyudviklet vandbaseret alkyd, som i egenskaber kombinerer den traditionelle alkydmaling med fordelene fra de vandbaserede produkter.

## FORBEHANDLING



## GRUNDING & MELLEMMALING



## SLUTSTRYGNING



*De gode råd er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på [www.bj.dk](http://www.bj.dk) eller i nærmeste kundecenter.*

Produkt	Anvendelse	Beskrivelse	Bindemiddel	Farve	Mal-kode
101 Knastelak/Vandig	Knastelak til isolering mod harpiksudtræk og andre gennemstød. Kan anvendes både uden- og indendørs	Påføres i tynde lag. Knastelakkken skal være gennemtrør i inden den overmales. To behandlinger anbefales. Kan overmales med alkyd og vandige malinger.	PVCA-bindemiddel	Emulgerede alkyder	00-3
130 B3 Grundingsolie/Vandig	Effektiv grundingsolie mod råd og svamp. Til ikke imprægneret træværk og kun til udendørs brug.	Godkendt grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Reg.nr. 308-9.	Alkydemulsion, acryldispersion	Glans	00-1
723 Oliegrund Alkyd/Vandig	Til udvendigt træværk som mellemstrygning inden færdigmaling.	Porefydende mellemmalning til inden- og udendørs træværk.	Urethanolalkyd	Transparent	00-1
754 Cover-it Plastalkyd/Vandig	Til vinduer inden- og udendørs.	Vinduesmaling som ved sin sammensætning sikrer god vedhæftning. Produktets høje tørstofindhold sikrer, at man opnår den nødvendige lagtykkelse.	Alkydolie	Hvid, B&J toneservice	1-1
854 Cover-Plus Urethanalkyd/Vandig	Til vinduer og træværk inden- og udendørs.	"Gammeldags" tra- og vinduesmaling. Produktets kemiske sammensætning kan medføre glans- og farve-reduktion, især i kraftige kulører.	Urethanolalkyd	Ca. 50, halvblank	Ca. 50, halvblank
875 Cover-it Alkydoliemaling	Til vinduer og træværk udendørs.	Vinduesmaling med fine arbejdsegenskaber og god vedhæftning. Produktets høje tørstofindhold sikrer, at man opnår den nødvendige lagtykkelse.	Alkydolie	Hvid, B&J toneservice	Hvid, B&J toneservice