

# Pansartäck V

Dækmaling til udendørs tag- og facadeplader af metal.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Alkaliresistent, vandbaseret dækmaling til maling af udendørs tag- og facadeplader af metal.
Egenskaber	Udendørs tag- og facadeplader af metal <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vandfortyndbar</li> <li>■ Alkaliresistent</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	0,5 liter 1 liter 3 liter
Farver	Sort Tagrød Base A Base B Base D
Glansgrad	15, halvmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Specialmodificeret akrylat
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder højst 130 g/l VOC.

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Anvendes som dækmaling på tidligere behandlede og forzinkede (galvaniserede) stål- og metalplader. Ikke egnet på metal af type PVF2. Pansartäck V kan også anvendes på plastisol, sørg blot for, at plastisol-belægningen har en god vedhæftning og ikke er for nedbrudt, den bør have en tykkelse på mindst 140 µm.</p> <p>Inden maling skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt, og der skal udføres en vedhæftningsprøve ifølge Gitterschnitt-metoden. Får man ikke vedhæftning med Pansartäck V, kan det være nødvendigt at grunde med Unigrund, på stående facadeplader kan Häftprimer også være en mulighed.</p> <p>Godt at vide! Nogle fabriksbehandlinger som f.eks. PVF2 kan ikke behandles, hvilket betyder, at det er meget vigtigt udføre en vedhæftningstest inden yderligere behandling.</p> <p>Overfladerne renses med facaderens, som derefter afskylles grundigt. Oxiderede, forzinkede overflader behandles med et kalkopløsende middel og afslibes.</p>
------------------------	--



	<p>Rustne overflader rengøres ved sandblæsning til forbehandlingsgrad Sa 2½ eller maskinel stålborstning til St 2. Derefter grundes de tidligere rustne overflader en eller to gange med Pansarprimer V.</p> <p>Påfør altid Pansartäck V mindst to gange.</p> <p>Undgå at male i direkte sollys eller ved risiko for dug eller regn.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	6-8 m <sup>2</sup> /liter
Betingelser for påføring	Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Tørring/tørretid	Arbejdstemperatur mindst +8 °C Støvtør: 1 time Overlakerbar: 4 timer Gennemtør: flere døgn (værdierne er gældende ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjteapparat.  <b>Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:</b> Mundstykke: Linje-mundstykke Wagner 315 eller 415 eller Linelacer 315 Sprøjtetryk: 150-180 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder for Tagrød. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.