

### Beskrivelse

Diffusionsåben upigmenteret én-komponent silikatgrunder, der anvendes til forbehandling af let til stærkere sugende mineralske overflader som f.eks. puds, beton, kalksandsten og gammel silikatmaling. Desuden anvendes den som tilsætning til Silat Classic 472

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt samt 100% mineralsk. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør datablad. Småreparationer foretages med Cement Filler.

Mindre sugende underlag som nyt puds og beton grundes med en blanding af Silat primer 170 og Silat Silikatmaling 472 i forholdet 1:1.

Sugende underlag som gammel puds grundes med Silat Primer 170.

Stærkt sugende underlag som kalksandsten grundes med Silat Primer 170 vådt i vådt.

Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år. Beton og puds skal være tørt og afhærdet. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Bemærk

Udvaskning af alkalitet fra silikat kan skade tilstødende glaspartier og blanke overflader i op til 3 uger efter påføring.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Kalivandglas

**MBK-Type:** Silikatgrunder

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Farveløs

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 4-6 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel og rulle

**Mal-Kode:** 00-4 (1993)

