

## Produkt Information:

# Letvægtsfiller 628

**Hurtigtørrende, let at anvende, svinder ikke**

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letvægtsfiller 628 er en hurtigtørrende hvid færdigblandet letvægtsspartelmasse der anvendes til udfyldning af mindre huller og revner i murværk, puds, beton, gips, træ etc.

Letvægtsfiller 628 er let at arbejde med på grund af dens smidige konsistens samt let at slibe, revner ikke, krymper ikke, er søm og skruefast og har stor vandbestandighed.

Beskyttes mod fugt under tørring.



Letvægtsfiller 628 er en hurtigtørrende hvid færdigblandet letvægtsspartelmasse der anvendes til udfyldning af mindre huller og revner i murværk, puds, beton, gips, træ etc.

**Fysiske / kemiske data:**

**Spartemasse:**

Type:	Acrylbaseret spartelmasse.
Farve:	Hvid.
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk.
Massefylde:	0,57 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 2 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7766	150 ml tube	5187793
7767	950 ml bæger	5690830

**Afhærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja.
Fugtbestandighed:	Høj – skal overfladebeskyttes ved kraftig vandpåvirkning.



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være fri for støv og snavs. Underlaget fugtes let inden spartelmassen påføres.*
- Påføring:** *Letvægtsfiller 628 påføres med spartel. Fordel og jævn spartelmassen. For at opnå en flot glat finish, kan man med fordel efterfølgende fugte spartlen og herefter glitte overfladen.*
- Virker spartelmassen for tør kan der iblandes en smule vand.*
- Tørretid:** *Ca. 1 time - afhængig af lagtykkelse og temperatur.*
- Efterbehandling** *Når spartelmassen er tør, kan den slibes om nødvendigt. Kan overmales med de fleste typer af maling. Ved maling med alkydmaling bør spartelmassen grundes, for at undgå at malingen synker.*
- Rengøring:** *Våd spartelmasse fjernes med vand. Tør spartelmasse fjernes mekanisk.*

## **Sikkerhed:**

- Sundhedsfareklasse:** *Ingen*
- Brandfareklasse:** *Ingen*

*For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**