

Beskrivelse

Fyldig og fugtstabil spartelmasse baseret på urethanalkyd. Anvendes til plet- og fuldspartling på inden- og udendørs metal samt indendørs på velgrundet træ. Kan ligeledes anvendes til pletspartling af mindre huller og partier på velgrundet udendørs træværk.

Behandling

Underlaget skal være rent og tørt samt grundet med egnet grunder/grundmaling afhængig af underlagstype.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt

Tekniske data

Bindemiddel: Urethanalkyd

MBK-Type: Urethanalkydspartelmasse

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid

Tørretid: Slibe- og overmalingstør ca. 4 timer/ 0,5 mm ved 20 °C og 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding:

Rækkeevne:

Værktøj: Spartel

Mal-Kode: 1-1 (1993)

