

XpertPro Robust Helmat

Produktbeskrivelse



XpertPro Robust Helmat

Egenskaber

Robust er en 1 komponent vandbaseret gulvlak til behandling af trægulve i bolig og andre overflader der udsættes for normalt til stærk slid. Robust anvendes direkte på gulvet men kan kombineres med alle Bona vandbaserede grundlakker. Lakken giver en dyb glød i træet.

- NMP fri
- Reagerer som et 2-komponent produkt
 - uden tilsætning af hærder
- Nem i brug – kræver ikke grundlak
- Giver dyb glød
- God modstandsdygtighed mod slid
 - kemikalier og hælemærker
- Gulner ikke
- Hurtig tørretid

Tekniske Data

| | |
|-------------------|--|
| Produkt type: | 1-komponent; vandbaseret dispersion |
| Tørstofindhold: | ca. 30 % |
| Emission: | Max 60g/l VOC |
| Viskositet: | ca. 20 sek. |
| Slidstyrke: | ca. 7 mg/100 omdr. (SIS923509) |
| Glansgrad: | Helmat 25 |
| Tørretid: | 1-2 timer v. 20grC/60 % RF |
| PH Værdi: | C a. 8 |
| Densitet: | 1,05kg/dm ³ |
| Malkode: | 00 -1 |
| Rækkeevne: | 8-10m ² pr. ltr pr. lag. |
| Holdbarhed: | Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet dunk. |
| Opbevaring: | +5gr - +25gr. |
| Arbejdsredskaber: | V andlaksrulle |
| Emballering: | 3 x 5 ltr. |

Anvendelse

Forberedelse

Renslebet/nylagt gulv.

Gulvet der skal lakeres skal være velafsløbet, tørt og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste slibning bør foretages med Bona Scrad system eller slibenet K 120 – 150. Bedste resultat opnås med polermaskine. Ryst dunken omhyggeligt før brug.

Obs. visse typer af modificeret parket som f.eks. diamantfyr og stabiliseret brunbøg kan kræve speciel behandling.

Lak og rumtemperatur må ikke være under +13gr.C.

Påføring. Lakken lægges ud med rulle eller applikator. Lakken stryges jævnt ud over gulvet; undgå laksøer. Der anbefales påføring af 3 lag. Efter første lag bør mellemslibes med net K 150 eller finere.

Overlakering

Rengør gulvet for voks, sæberester, fedt og snavs. Brug evt. eddikesyrevand og Bona Polish Remover. Gulvet matslibes med net K 150 eller Bona Sand Scrad system. Foretag evt. prøvelakering. 1 – 2 lag påføres.

Gulvet kan betrædes med forsigtighed ca. 8 timer efter sidste påføring. Efter ca. 8 dage kan gulvet vaskes og evt. tæpper pålægges.

Rengøring.

Lakerede gulve rengøres ved støvsugning eller vask. Vaskevandet tilsættes Bona Care Parket Cleaner eller neutralt opvaskemiddel. Anvend hårdt opvredet klud.