

Gulvmaling 1K

Hagmans Gulvmaling 1K er en let anvendelig, slidstærk og diffusionsåben maling med god lys- og glansbestandighed. Hagmans Gulv-maling 1K er en vandopløselig maling baseret på polyurethan/akryl. Malingen er først og fremmest udviklet til maling af inden- og udendørs betonoverflader, gulve og vægge. Den kan også anvendes på indendørs overflader af træ eller fiberplader. Bemærk! Underlag af træ, kun til indendørs brug! Produktet er velegnet til brug i hjemmet samt overflader, som udsættes for lettere trafik inden for handel. Da malingen har gode diffusions-egenskaber, er den praktisk til terrængulve. Bør ikke anvendes på garagegulv. For bedre modstandsdygtighed mod snavsbestandighed anvend klarlak 1K. Til lokaler med kemikalie-håndtering anbefales Hagmans Golvfärg EP-V.

Teknisk information

Materialebasis: Polyuretan/akrylat

Densitet: 1,2

Tørretid:

Overmalings-

bar efter: 3 timer

Brugbar: 12 timer

Fuld slidstyrke: 5-7 døgn

Glansværdi: Ca. 40 (halvblank)

Materiale-

forbrug: 1 liter rækker til ca. 10 m², per lag

Diffusions-

egenskaber: Gennemtrængeligt for vand i dampfase ved maximum 2 lag for hvert lag 0,1 L/m²

Lagringstid: 2 år. Skal opbevares frostfrit

Tørstof: Ca. 47 vægtprocent

Brand-

farlighed: Ikke brandfarlig

Fortynding: Ved grundning på sugende underlag spædes farven med 20% vand.

Laveste Brugs-

temperatur: +5°C

Forbehandling: Nye betonoverflader skal have hærdet i mindst 1 uge, være tørre og rengjort for snavs, olie og deslige. Cementhuden skal renses ved eksempelvis slibning, sandblæsning eller syrevask. Vid ubehandlede træoverflader bør kvistene behandles med kvistlak og skal derefter


grundes med træ/snedkergrunder for at nedsætte risikoen for misfarvning fra træharpikser (gælder først og fremmest træoverflader, som skal males i hvide og lyse farver). Ved overmaling af eksisterende lag skal overfladen matslibes og al løstsiddende maling fjernes.

Påføring: Med pensel eller ruller. Bør påføres i to lag. Ved grundning på sugende underlag opspædes malingen med 20% vand. Sørg for god ventilation. Ved luftfugtighed over 85% kan overfladen blive mat og skjoldet. Pensler og andet værktøj rengøres i vand. Laveste fladetemperatur er +5°C.

Emballage: 1 L, 4 L, 10 L.

Farver: Se farvekort. Yderligere information findes på produktets datablad.



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
39511-002	
EN 1504-2	
Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning	
Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning	B _n -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²