

# Cap-Elast Revnespæckel

Plastoelastisk reparations- og spartelmasse til mineralske overflader.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Plastoelastisk reparations- og spartelmasse til reparation af revner i puds, tegl og beton.
Egenskaber	Mineralske overflader <input type="checkbox"/> Vandfortyndbar <input type="checkbox"/> Fleksibel
Emballage/emballagestørrelser	1,5 kg
Farver	Gråtonet
Glansgrad	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Indhold: Akryldispersion med mineralske fyldstoffer

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	Til reparation af revner i puds, tegl og beton. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Dårligt forankrede overflader, løst puds m.m. fjernes ind til fast underlag. Byggetekniske revner opskæres 10 mm i bredden og 10 mm i dybden. Revnerne grundes med AmphiSilan Dybdegrunder LF eller lignende. Behandl kun inde i revnen for at stoppe ind sugning i underlaget.
Betingelser for påføring	Rør spartlen til en jævn konsistens. Udfyld revnen med spartlen, og glit straks overfladen med murske eller fugtet pensel. På ikke glatte overflader kan spartlen struktureres. Lad spartlen gennemtørre inden videre behandling. Kan overmales med Caparols facademalinger til mineralske underlag.
Tørring/tørretid	Arbejdstemperatur min. +8°C på underlag, materiale og omgivende luft Kan overmales: 16 timer (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Rengøring af værktøj	Vand



## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.