

Matador Feinputz

Konserveringsmiddelfri spartelmasse til indendørs brug



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bearbejdningsklar med det samme ■ Fri for konserveringsmidler ■ Meget god fyldighed ■ Nem at slibe ■ Giver en glat overflade ■ Kan anvendes på mange typer underlag ■ Lav emission og fri for opløsningsmidler ■ Fugtigheds regulerende ■ Silikatbaseret ■ Diffusionsåben
Materiale	Kalivandglas med organiske tilsætningsstoffer, i henhold til 18363 stk. 2.4.1.
Emballage/embalagestørrelser	Plastspand med 20 kg
Farver	Naturhvid
Opbevaring	Køligt og tørt. Begrænset holdbarhed, 1 år.
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitet: 1,3 g/cm³

Bearbejdning

Fortynding	Vand
Dækkæevne	Lagtykkelse ca 1,3 kg/m ² /mm
Bearbejdelighed	Efter gennemtørring kan overfladen males med en egnet maling.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5°C, maks. +8°C
Tørring/tørretid	12-48 timer alt afhængigt af byggefugt, temperatur og lagtykkelse (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Manuel påføring eller sprøjtepåføring med et egnet sprøjtesystem.



<p>Rengøring af værktøj</p>	<p>Manuel påføring: Før påføring skal Matador® Finputs omrøres grundigt og derefter påføres med en spartel af rustfrit stål. Udjævn straks overfladen med spartlen. Efter gennemtørring slibes overfladen om nødvendigt.</p> <p>Sprøjtepåføring: Ufortyndet Matador® Finputs sprøjtepåføres fyldigt og heldækkende samt udjævnes med en bred spartel straks efter påføring. Efter gennemtørring slibes overfladen om nødvendigt. For at sikre en optimal bearbejdning skal materialetemperaturen være mindst +10 °C under bearbejdningen.</p> <p>Værktøjet rengøres straks med vand.</p>
-----------------------------	--

Bemærkninger

<p>Rengøring og desinfektion</p>	<p>Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.</p>
<p>Bortskaffelse</p>	<p>Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.</p>
<p>Udførlige oplysninger</p>	<p>På tætte, let sugende underlag kan der dannes fine luftblærer. Disse kan fjernes efter kort afluftningstid ved yderligere glatning. Tidspunktet for efterglatning afhænger af temperaturen og luftfugtigheden i omgivelserne omkring emnet. Hvis der stadig er luftblærer efter glatningen, er glatningen sket for tidligt. Gentag glatningen.</p> <p>Ved ujævne og strukturerede underlag kræves eventuelt endnu en arbejdsgang for at få en glat og jævn overflade.</p> <p>Maskering Omgivelserne (især glas, keramik, lak, klinker, natursten, metal samt ubehandlet eller laseret træ) omkring de overflader, der skal behandles, skal maskeres omhyggeligt. Produktet kan ætse glas og metal.</p> <p>Sprøjten rengøres med rent vand straks efter brug.</p>