

Färdigfärg 40

Halvblank slutbehandlingsmaling til indendørs træværk.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Halvblank vandfortyndbar slutbehandlingsmaling med god fyldighed, dækkeevne og udflydning. Indendørs træværk
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vandfortyndbar ■ Høj dækningsevne ■ God udflydning
Emballage/emballagestørrelser	3 liter
Farver	Base A Base D Indgår i toningssystem
Glansgrad	40, halvblank
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Akrylat
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 130 g/l VOC.

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Til maling af indendørs døre, skabe, lister m.m.. Ikke egnet til overflader, der udsættes for trykbelastning som f.eks. vindueskarme, hylder m.m.</p> <p>Før malingen kan påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med malervask. Fabriksmaledede og blanke overflader matslibes og grundes med Snickerigrund eller Håftprimer for at opnå en god vedhæftning inden fortsat behandling.</p> <p>Nyt træ: Eventuelle knaster isoleres med Kvistlack, og derefter grundes overfladen med Snickerigrund. Gulnet træ og overflader med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med Iso Trågrund.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	8 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet på glatte, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.



Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +10° på underlag, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	Støvtør: 1 time Kan overmales: 6 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Færdigmaling 40 påføres flydende med pensel, rulle eller sprøjte. Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte: Mundstykke: 0,010-0,013 Sprøjtetryk: 100-130 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand Ved anvendelse af varmeslange reduceres sprøjtetågen.
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder for hvid maling. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.