

Metallocryl

Maling med metallic-effekt til indendørs lofter og vægge.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spændende metallic-effekter ■ Udmærket til dekorative effekter på overflader ■ Mange farver
Emballage/emballagestørrelser	1 liter 2,5 liter
Farver	Findes i cirka 80 metallic-farver der nuanceres i toningsmaskine
Glansgrad	20, halvmat
Opbevaring	Frostfrit
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 100 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 100 g/l VOC.

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Velegnet som effektvirkning på vægge, hvor man ønsker spændende metallic-effekter.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Tidligere malede overflader afvaskes med malerrøns. Grundstrygning skal foretages med mat latex-maling i samme farvetone.</p> <p>Det bedste resultat fås ved en forholdsvis struktureret overflade som glasvæv, strukturtapet mm. På jævne overflader kan der forekomme spor efter rullen, især ved ugunstige lysforhold som indirekte lys mm. Ved påførsel skal der foretages efterrulning eller efterglatning med pensel i samme retning for at undgå at overfladen får et uønsket udseende.</p> <p>Mal altid på en prøveoverflade først for at være sikker på, hvordan den færdige overflade kommer til at se ud.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	10 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8°C



Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
Kan overmales: 6 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel eller korthåret rulle, 12-16 mm.

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder toningsbasis. For de øvrige farver kan de angivne værdier variere.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.