

# Capadecor CapaGold/CapaSilber

Glinsende acrylat-dispersionsmaling med guld-/sølvmetal-effekt til behandling af ind- og udvendige flader.



## Produktbeskrivelse

	<p>Effektbelægningerne CapaGold og CapaSilber giver en klar og naturlig guld- og sølvnuance på strukturerede overflader. Ved at benytte forskellige bearbejdningsteknikker med børste, marmoreringsbræt, spartel eller rulle kan man skabe et personligt udformet og stilfuldt resultat.</p> <p>Den nødvendige systemopbygning med grund-, mellem og slutstrøg giver en flot overflade med en meget høj belastningsbarhed, som kan anvendes over hele overfladen på varmeisolerende forbindelses-systemer (WDVS).</p>
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ekstra klar og naturlig guld- og sølvnuance</li> <li>■ Kan bruges over hele overfladen på WDVS</li> <li>■ Vej- og UV-beständig</li> <li>■ Hurtigtørrende</li> <li>■ Vaskeslag klasse 1, svarende til skurebestandig i henhold til DIN 53778.</li> </ul>
Materiale	Klar acrylatdispersion
Emballage/embalgestørrelser	1,25 liter 2,5 liter
Farver	Guld og sølv
Glansgrad	Blank til silkeglinsende alt efter underlaget sugsevne
Opbevaring	Køligt, men frostfrit. Uåbnede originalemballager er opbevaringsstabile i mindst 1 år.
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tør lagtykkelse: 50–100 µm, E2</li> <li>■ Vandgennemtrængelighed: 0,01 [kg/(m<sup>2</sup> · h<sub>0,5</sub>)] (lav), W3</li> <li>■ Vandgennemtrængelighed (Sd-værdi): 0,64 m (middel), V2</li> <li>■ Densitet: ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Maksimal kornstørrelse: &lt; 100 µm, S1</li> </ul>
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.



## Bearbejdning

Egnede underlag	<p><b>Udendørs: Puds i mørtelgrupperne PII og PIII, eksisterende pudsoverflader, bæredygtige malede overflader (kunstharpiks-, silikat-, og silikoneharpiksmaling), nye og eksisterende varmeisolerende forbindelses-systemer (nye og eksisterende WDVS) Indendørs: Lofts- og vægflader af puds, beton, gipsplader m.m.</b></p> <p>Underlaget skal være tørt, rent, stabilt og fri for vedhæftningshindrende substanser.</p>
Klargøring af underlag	<p><b>Udendørs flader:</b> Før malingen kan påbegyndes, skal fladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og støvede flader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.</p> <p><b>Indendørs flader:</b> Før malingen kan påbegyndes, skal fladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Flader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede flader vaskes med malerrejs. Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.</p>
Påføring	<p>Omrøres grundigt før behandling. Gentag omrøringen regelmæssigt under behandlingen. Alt efter underlagets struktur kan materialet påføres med pensel og/eller rulle. Beskårede områder skal efterruller. Arbejd hovedsageligt vådt-i-vådt. Til påføring med rulle bruges ruller med en mellemlang luv (12 – 16 mm luvhøjde), som ikke viser tendens til materialeansamlinger i kantområdet.</p> <p>For en bedre påføring med rulle (anbefales kun til grove pudsstrukturer) og for at sikre ensartet fordeling af det metalliske pigment påføres CapaGold/CapaSilber jævnt fordelt i tværretning og efterruller i én retning.</p> <p>Efter påføring på glatte, fint strukturerede underlag bør materialet efterbehandles ved at benytte en kreativ bearbejdningsteknik (børstning, marmorering, spartling osv.).</p> <p><b>Mellemlag:</b> Efter at have forberedt underlaget påføres Capadecor EffektGrund jævnt dækkende efter toning til en egnet farvetone efter skalaen for EffektGrund.</p> <p><b>Slutlag:</b> Påfør CapaGold/CapaSilber ufortyndet 2 - 3 gange. Glatte overflader skal altid efterbehandles med børste eller et andet kreativt redskab for at undgå tydelige rullespor efter påføring af materialet.</p> <p><b>NB!</b> Det anbefales at udføre et prøveareal først for at afgøre, hvilken teknik der kræves for at få det ønskede udseende.</p>
Fortynding	Vand
Dækkæevne	ca. 100 – 150 ml/m <sup>2</sup> /arbejdsgang. Forbrugsværdierne afhænger meget af underlagets suge-egenskaber og struktur. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved at foretage et prøvestrøg direkte på fladen.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8 °C
Tørring/tørretid	Støvtør efter 1 time ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed. Overmalingsbar efter ca. 12 timer. Ved højere luftfugtighed og lavere temperaturer samt ved stort materialeforbrug kan tørringen tage længere tid.
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand straks efter brug.
Bemærk	CapaGold/CapaSilber kan anvendes som laserende belægning indendørs. Så bortfalder mellemlaget med EffektGrund.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Vigtige bemærkninger (på tidspunktet for udgivelse)	Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for god ventilation under bearbejdning og tørring. Undlad at spise, drikke og ryge under bearbejdningen af produktet. Ved eventuel kontakt med øjnene eller huden, skal området straks skylles grundigt med vand. Lad ikke produktet havne i afløb, vandløb eller på marker. Indånd ikke sprøjte- og spraytåger. Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad.
Bortskaffelse	Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse en allergisk reaktion. Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Beholderen skal lukkes forsvarligt efter brug. Tomme beholdere indleveres til genbrugsstationen.

### Teknisk information · udgave: February 2017

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at afveje egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på [www.caparol.dk](http://www.caparol.dk), om der findes nyere udgaver end denne.