



Fysisk skimmelforylaks

1. KefaWash

Rengøring og sanering mod skimmel og bakterier. Med langtidsvirkning.

Blandes med vand:

Blandes med vand i forholdet 1:2

Materialeforbrug pr. arbejdsgang ca. 150 ml blanding.

1 liter emballage rækker ca. 20 m²

5 liter emballage rækker med 2 dele vand ca. 100 m²

25 liter emballage rækker med 2 dele vand ca. 500 m²
afhængigt af grundens beskaffenhed.

Afrensning skimmelsvamp og bakterier:

Påfør KefaWash med dispenser eller børste.

Virketid mindst 15 minutter.

Skur med stiv børste.

Vask ned med vand. Gentag indtil biomassen er helt fjernet.

Kontroller evt. med Mycometer Test.

Inden påføring af BioRid dæklag:

Den tørre rengjorte overflade påføres et lag KefaWash, der skal tørre op inden pålægning af KefaRid dæklag. Tørretid 30-45 minutter. Afhængigt af grunden.

Rengøring af tilsmudsede KefaRid flader, KefaWash blandet med vand i forholdet 1:10.

SIKKERHEDSELEMENTER

Sikkerhedskode leveret 0-4 (1993)

Brugsblanding 0-1 (1993)

Anvend gummihandsker (nitril engangshandske) og beskyt øjnene med en arbejdsbrille/eller ansigts-skærm.

Ved påføring med airless malersprøjte anlægges luftforsynet helmaske.

Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat gene søg læge. Medbring etiket og sikkerhedsdatablad.

Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal genbrugsplads.

2. KefaRid

Mikroporøst fugttransporterende og isolerende dæklag. Leveres klar til brug i 5 og 18 kg emballager. Omrøres grundigt med piskeris 300-600 O/M.

Påføres med rulle. Anbefalet standard malerrulle.

Rengøring med vand.

Leveres i farven hvid RAL 9016 glans 1. Kan tones i alle lyse nuancer med vanddispergerende tonefarve

KefaRid transporterer fugt fra murværket, derfor er det vigtigt og en forudsætning for funktionsgarantien, at der etableres passende fugtstyret udluftning for at sikre det nødvendige luftskifte. I belastede perioder op til 2 x rumvolumen/time.

Materialeforbrug minimum:

Etage 800 gram/m² – kælder og vådrum 1000 gram/m².

Svarende til 2-4 gange rulning med mellemliggende tørretid på 2-4 timer. Gennemtør efter 12 timer ved 20 °C.

I særlige tilfælde, koldt vands ledninger og stærkt belastede flader, anvendes op til 1.500 gram/m².

SIKKERHEDSELEMENTER

Sikkerhedskode leveret 00-1 (1993).

Brugsblanding 00-1 (1993)

Anvend gummihandsker (nitril engangshandske) og beskyt øjnene med en arbejdsbrille/ eller ansigts-skærm.

Ved påføring med airless malersprøjte anlægges luftforsynet helmaske.

Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat gene søg læge. Medbring etiket og sikkerhedsdatablad.

Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal genbrugsplads.

Produkterne er ikke deklarationspligtige, Miljøstyrelsens journal nummer M 752-0082

Ved brand udskilles ingen giftige gasser (ISO 5659-2)

Produceret i Schweiz til KefaSystem GmbH