

Beskrivelse

Lugsvag og særdeles diffusionsåben silikatmaling til indendørs brug. Bio Innen er velegnet til opgaver, hvor man ønsker en afsluttende behandling uden nogen form for konserveringsmidler. Produktet er alkalisk og derfor selvkonserverende. Samtidig giver alkaliteten i produktet en hæmmende effekt på begroninger, og er derfor velegnet til områder, hvor der eksempelvis har været vandskader. Produktet er således godkendt efter DIN / EN 846, forebyggelse mod skimmelvækst.

Bio Innen er ligeledes godkendt efter DIN / EN 71-3, som er en europæisk standard der normalt benyttes til godkendelse af legetøj. Standarden har høje krav til migration af tungmetaller som krom, kobolt, bly nikkel o.a. Produktet kan både benyttes på mineralske underlag, men også på underlag som gipskarton, sandspartlede overflader og mat vægmaling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og letafsmittende mineralske underlag grundes med Silat Primer 170. Sugende og let afsmittende ikke mineralske overflader grundes med Mikrodispers 716. Se i øvrigt produktinformationer for nævnte produkter.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Da produktet er alkalisk bør vinduer, karme og andet afdækkes omhyggeligt og spild bør fjernes straks.

Tekniske data

Bindemiddel:	Kalivandglas
MBK-Type:	Silikatmaling
Glans:	Ca. 2 kalkmat
Vol. tørstof:	
Kulør:	Hvid
Tørretid:	Ca. 1 time, overmalbar ca. 4 timer ved 20 °C, 65% RF
Påføring:	+10° C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding:	Vand eller Silat Primer 170, fortyndes normalt ikke
Rækkeevne:	6-8 m ² /ltr
Værktøj:	Anstryger eller rulle
Mal-Kode:	0-3 (1993)

