

### Beskrivelse

Helmat, vejrbestandig og vandafvisende silikoneharpiks facademaling med excellent dækevne. Diffusionsåben, alkalibestandig og smudsafvisende. Ekstra beskyttelse af overfladen mod begroning. Kan anvendes til mineralske underlag som beton, puds

Kan endvidere anvendes til tidligere malede facader.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger behandles med Micronil 126 efter brugsanvisningen. Småreparationer foretages med Cement Filler. Nødvendig grunding foretages med Silcosan Primer 180 efter brugsanvisningen.

Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år. Beton og puds skal være tørt og afhærdet. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Må ikke påføres i direkte sollys.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batch nr. Bland evt. nyt og gammelt batch og gem om nødvendigt en del af det anvendte batch til reparation.

Vær omhyggelig ved påføring, så stød og farveforskelle ikke kan ses.

Silcosan Flex RB kan benyttes til revneoverbyggende behandling af statiske netrevner.

Vær opmærksom på, at der skal påføres min. 0,25 ltr./m<sup>2</sup> ved behandling af netrevner.

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	21-27 (Graco)	100-150 bar		Ingen

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Vandfortyndbar polysiloxanemulsion

**MBK-Type:** Silikoneemulsionsmaling

**Glans:** Ca. 3 helmat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid samt fabrikstoninger

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Evt. vand max 5% ved første gang maling

**Rækkeevne:** 5-6 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 0-3 (1993)

