

Capamur-plus

Facade- og sokkelmaling til mineralske overflader.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Mineralske udendørs overflader.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vandfortyndbar ■ Diffusionsåben, Sd-værdi: < 0,14 m (høj), V1
Emballage/emballagestørrelser	2,5 liter 10 liter
Farver	Hvid/Base 1 Base 3 Indgår i toningssystem. Tonedede farver: Anvend altid maling med samme batch-nr på sammenhængende overflader for at undgå farveforskelle.
Glansgrad	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Styrenakrylat
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Til maling af facader og konstruktioner af letbeton, velforankret cementpuds, fibercementplader.</p> <p>Før malingen påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Sugende og støvede overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF inden maling med Capamur-plus.</p> <p>Ved grund- og mellemstrygninger kan Capamur-plus fortyndes med maks. 10 % vand på jævne overflader og 15-20 % på strukturpuds og ved færdigstrygning med maks. 5 %.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	5 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5°C for overflader, materiale og omgivende luft.



Tørring/tørretid

Støvtør: 2 timer
 Kan overmales efter: 6 timer
 Gennemtørret: flere døgn
 (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning anbefaler vi i første omgang AmphiSilan NQG Nespri-TEC, en kvalitet der er perfekt tilpasset til sprøjtning.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:

Mundstykke: 0,019-0,023
 Sprøjtetryk: 150-180 bar
 Sprøjtevinkel: Valgfri
 Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.