

Beskrivelse

Traditionel halvdækkende thixotrop træbeskyttelse der med sin vandafvisende og fyldige film, bevarer sin fleksibilitet og vedhæftning, hvilket gør det mulig for træbeskyttelsesfilmen at optage træværkets naturlige bevægelser. Indeholder aktivt UV-filter mod solens skadelige stråler. Anvendes til ubehandlet grundet træ, eller træ der tidligere er behandlet med terpentinfortyndbar træbeskyttelse.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning. Må ikke anvendes indendørs.

Behandling

Nybehandling:

Udvendigt træværk, af en type som kan nedbrydes af træødelæggende råd og svamp, bør grundes med Grundingsolie 130

Ved tryk- og vacuumimprægneret træ af god fornuftig kvalitet kan der efter udtørring behandles direkte med 555 B3 Træbeskyttelse. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder. Endetræ mættes omhyggeligt med Grundingsolie 130

Vedligehold:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Områder med overflade begroninger behandles med Micronil 126. Områder med bart træ klargøres og grundes med Grundingsolie 130. Blanke overflader matslibes inden behandling. Lokale områder, der er afrenset til bar bund "plettes" med 555 B3 Træbeskyttelse i den oprindelige kulør forud for slutbehandling, som udføres 2-3 gange på hele overfladen.

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Fugtindholdet i vinduer skal være 12 +/- 3% i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydolie

MBK-Type: Træbeskyttelse, halvdækkende

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 31%

Kulør: Sort, Umbra, Svenskrød, Teak, Nød, Mahogny, B&J Toneservice

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 2-1 (1993)



555 B3 Træbeskyttelse Halvdækkende



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S