

Beskrivelse

Blank alkydemaille der fremstår med en hård, glat og rengøringsvenlig overflade. Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis paneler, vinduer og døre.

Produktets helt specielle sammensætning gør, at det ikke gulner.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ grundes medoliegrund 723, fortyndet med 10% vand. Denne blanding benyttes også på evt. spartling. Mellemstrygning foretages med Supergrund 726, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med Danalin Alkydemaille Vandig.

Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Dette produkt fremstår med høj glans og finish, som kræver yderst omhyggeligt forarbejde

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd /polyurethan, vandig

MBK-Type:

Glans: Ca. 90, blank

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid, samt B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel og rulle

Mal-Kode: 00-1 (1993)

