

Beskrivelse

Klæber til opsætning af glasfilt og lette glasvævstyper på puds, beton og gipskartonplader i tørre rum. 703 sprøjteklæber er udviklet til airlesspåføring, men er også velegnet til rullepåføring. I produktet er der tilsat hvidt røbestof for at sikre en mere ensartet og jævn påføring.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jvf. brugsanvisningen. Nødvendig grunding på underlag såsom spartelmasse, gipskarton og lign. udføres med Mikrodispers 716

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

| Metode/udstyr | Dyse | Materialetryk | Formluft | Filter |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| Airless med efterrulning | 17-21 (Graco) | | | 60 mesh |

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

MBK-Type: Vævkæber

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Hvidpigmenteret

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 4-6 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

