

Beskrivelse

Forsegler 705 har en fortræffelig spærrende virkning over for kritiske underlag med vandskjolder og store forekomster af nikotin. Kan også benyttes til behandling af knaster på træværk

Forsegler har i de fleste tilfælde en fin barrierevirkning overfor lugtgener efter brandskader og lignende, hvor 2-3 behandlinger anbefales.

Produktet fremstår efter endt optørring med en blank transparent overflade.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Porøs og sugende mineralisk underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Træ grundes med Oliegrund Vandig 723 fortyndet med 10% vand, hvorefter skjolder og gennemslag påføres Forsegler 705, inden færdigbehandling med det ønskede produkt.

Det anbefales generelt at der påføres to lag med 24 timers tørring for at opnå optimal forsegling.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Bedste resultat opnås ved overmaling med min. glans 6 da helmatte produkter kan give mindre krakeleringer i overfladen.

Tapetsering direkte på 705 er ikke muligt. Der anbefales at male med mat maling inden tapetsering.

Som følge af eftergulning på 705 bør den altid overmales 2 gange.

Må ikke blandes med anden maling.

Ved brug i sprøjteanlæg bør man være yderst opmærksom på at skylle anlægget grundigt igennem med vand inden og efter brug af 705.

Sprayguide

| Metode/udstyr | Dyse | Materialetryk | Formluft | Filter |
|---------------|------|---------------|----------|--------|
|---------------|------|---------------|----------|--------|

Tekniske data

Bindemiddel: Vinylacetat copolymer

MBK-Type: Acrylplastmellemmaling, spærrende

Glans: Ca. 50, blank

Vol. tørstof: Ca. 45%

Kulør: Hvid transparent, må ikke tones

Tørretid: Ca. 2 timer, overmalbar efter ca. 6 timer ved 20 °C 65% RF. Optimal forsegling fra dag til dag

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)



705 Forseglers



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--|---------|
| Airless med efterrulning | 17-21 (Graco) | | | 60 mesh |
|--------------------------|---------------|--|--|---------|