

### Beskrivelse

Vådromsmaling 732 er baseret på en avanceret acryl som giver en yderst stærk og resistent overflade. Produktet er derfor særdeles velegnet i medicinalindustrien, storkøkkener, institutioner, fabrikker osv. Det er således et godt valg, hvor man foretager hyppige nedvaskninger med skrappe rengøringsmidler. Det anbefales at udføre test, af netop de rengøringsmidler, som benyttes i det pågældende område. Anvendes indendørs til maling af vægge og lofter af gips, beton, puds og tidligere malede overflader.

Vådromsmaling 732 indgår ligeledes i Beck & Jørgensen vådrumsprogram.

### Nybehandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Mikrotix 717.

### Vedligehold

Se Beck & Jørgensen Vådromsprogram.

### Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Når man benytter Beck & Jørgensens vådrumsprogram er det vigtigt at overholde gældende regler.

Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement og SBI-anvisninger.

I tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskningsinstitut eller Teknisk Service hos Beck & Jørgensen. Som hovedregel er det kun tilladt at malebehandlede vægge i vådrum, når det drejer sig om fugtig zone.

Efter 1. januar 2015 er SBI-anvisning 252 gældende, hvor der for tiden ikke findes godkendte malesystemer til lette vægge. I øvrigt henvises til anvisningen.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Acrylplastvægsmaling

**Glans:** Ca. 25, halvblank

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid, samt lyse og mellem nuancer i B&J Toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortyding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh