

### Beskrivelse

Fugtstabil sandspartelmasse.

Anvendes indendørs til plet- og fuldspartling af gipskartonplader, puds og beton især i vådrum. 735 indgår i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram.

### Behandling

Underlaget skal være fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling udføres med 716 Mikrodispers. 735 Vådumsspartel er velegnet til filtsning. Ved slibning skal benyttes beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Spartel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensens A/S Vådumssystem, rekvireres på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl dispersion

**MBK-Type:** Sandspartelmasse / Spartelmasse

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Blå grå

**Tørretid:** Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** Ca. 1 ltr./m<sup>2</sup>/mm.

**Værktøj:** Spartel

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

