

# IsoSpärr Ultra

Vandfortyndbar, isolerende grundmaling til indendørs loft & væg.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vandfortyndbar</li> <li>■ Isolerende</li> <li>■ Forhindrer gennemslag</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	2,5 liter 10 liter
Farver	Hvid
Glansgrad	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Specialdispersion
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.  MAL-kode: 00-1 (1993)

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Mal med IsoSpärr Ultra, der skal tørre i mindst tolv timer. Ved meget stor forurening kan det være nødvendigt med yderligere en behandling. NB! Ved maling på træ skal der altid males to gange med IsoSpärr Ultra. Mal derefter med en af Caparols loft- og vægmalinge. Da IsoSpärr Ultra har god dækningsevne kan man i visse tilfælde udelade overmaling med anden maling.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Før der males med IsoSpärr Ultra, skal overfladerne rengøres med et passende rensmiddel, f.eks. malerrens til en fast og afsmitningsfri overflade.</p> <p>Ved maling af sandspartlede lofter skal der males på en prøveoverflade for at kontrollere spartellagets bæreevne.</p>
Fortynding	Vand



Dækkæevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8 °C
Tørring/tørretid	Støvtør: 4 timer Overmalingsbar: mindst 12 timer Gennemtør: flere døgn (værdierne gælder ved +23 °C, RF)
Værktøjer	50%) Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.  Ved sprøjtning er det vigtigt, at pistol, slanger og sprøjte rengøres omhyggeligt før og efter sprøjtning, så alle rester fra tidligere maling fjernes, før der anvendes en anden type af maling. Malingens unikke sammensætning gør, at blanding med visse andre typer af maling bevirker en kraftig fortykning og kan forårsage skader på maskine og slanger.
Rengøring af værktøj	Vand

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.