

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Halvdækkende vandbaseret træbeskyttelse baseret på urethanforstærket alkydemulsion. Produktets sammensætning og tixotropi giver en holdbar og fyldig film der bevarer sin fleksibilitet og vedhæftning til underlaget.

Anvendes som nybehandling og som vedligehold på eksisterende træbeskyttelse.

Tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolette stråler

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Nybehandling:

Træværk med ind sugning grundes med Grundingsolie 130 inden færdigmaling med 2-3 gange 753 B3 Træbeskyttelse

Endetræ mættes omhyggeligt med Grundingsolie 130 inden videre færdigmaling

Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder.

Vedligehold:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder.

Områder med overflade begroninger behandles med Micronil 126. Områder med bart træ klargøres og grundes med Grundingsolie 130 inden de plettes med 753 B3 Træbeskyttelse i den oprindelige kulør.

Færdigmaling med 1-2 gange 753 B3 Træbeskyttelse

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydemulsion

MBK-Type: Træbeskyttelse, halvdækkende

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: ca. 30%

Kulør: Klar, kan tones i transparente nuancer

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 60% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)



Fugtindholdet i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%