

Beskrivelse

Halvblank vandfortyndbar acryl tagmaling til vedligeholdelse af indfarvede cementfiberplader.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsudsede overflader rengøres, hvorefter begroning behandles med Tagrens 115 efter brugsanvisningen. Når taget er tørt påføres 1-2 gange Tagmaling 756. Afsmittende og sugende underlag grundes med blå Mikrodispers 716.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Afrensning af asbestholdige tagplader skal foretages efter gældende bestemmelser.

Optimalt grunding opnås ved penselpåføring.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Acrylmaling, vandig

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 33%

Kulør: Sort, C base

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Se anvendelse

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)

